



DÉROCHANT

Fiche technique n°202 - version novembre 2024

Préparation de surface



DESTINATION

Solution d'acides minéraux en phase aqueuse utilisée en préparation de surface pour améliorer la rugosité de certains supports tels qu'aluminium, galvanisé ou tuiles émaillées pour permettre l'adhérence du système de peinture choisie.

PROPRIETES

- Très efficace pour améliorer rapidement (10 mn) la rugosité des surfaces avant mise en peinture
- Elimination efficace des salissures

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	8 m ² /L
Masse volumique à 20°C :	1,00 g/cm ³ +/- 0,02
Viscosité :	liquide
Conditionnement :	Incolore (5L)
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

SURFACES	PREPARATION	FINITION
Aluminium, Galvanisé, tuiles émaillées	Prêt à l'emploi Appliquer et laisser agir 10 mn	Rinçage soigneux à l'eau. Mise en peinture après séchage complet du support

Matériel d'application :

- à la brosse
- au rouleau
- au pulvérisateur



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

