



Halt'Hydro

Fiche technique n°4 - version novembre 2017

Produit de traitement incolore uréthane en phase aqueuse

**Intérieur
Extérieur**

DESTINATION

Utilisé pour stopper les remontées d'humidité et pour traiter les fonds salpêtrés. Il permet le durcissement des fonds friables et humides. Il s'applique sur tous fonds friables, salpêtrés et fonds humides, ciment, plâtre, bois, vieilles pierres.

HALT'HYDRO n'assure pas l'imperméabilité au sens des normes NF P 84 401-402-403 ou de la norme NF EN 1062-1, des règles et du DTU en vigueur.

PROPRIETES

- Excellente pénétration des supports
- Consolidation des fonds friables
- Très faible odeur
- Facilité d'application

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	variable en fonction de la porosité du support
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 12 heures
Brillant spéculaire :	60 - 70% sous 60°
Liant :	acrylique vinyl versatate et alkyde émulsion modifiée uréthane
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 4a/7b2
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit : (Cat A/i) : 140g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 45 g/l COV
Aspect du film :	satin
Aspect en pot :	liquide
Masse volumique à 20°C :	1,00 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	45 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	45 % +/- 2%
Conditionnement :	1L et 4L
Teintes :	non concerné
Conservation :	12 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



Halt'Hydro

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

1. Appliquer en une couche

2. Laisser sécher pendant 12 heures minimum

3. Recouvrir éventuellement par une peinture

Matériel d'application :

- A la brosse acrylique
- Au rouleau



Nettoyage des outils : eau

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2008

