

SOUPLONIP RENOVATEUR

Fiche technique n°86 - version février 2022

**Rénovateur des anciens systèmes
d'imperméabilité**



DESTINATION

Revêtement semi-épais acrylique souple de classe D3 adapté à la rénovation des systèmes d'imperméabilité sains de classe I1 à I4 encrassés par la pollution.

PROPRIETES

- Résistance à l'encrassement
- Monocouche
- Perméable à la vapeur d'eau
- Grande élasticité même à basse température
- Imperméable aux eaux de ruissellement sur surfaces verticales
- Facilité d'application en direct sur film sain
- Bonne résistance aux intempéries

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	3,4 m ² /L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 12 heures Séchage total : 24 heures
Brillant spéculaire :	< 1,5% sous 85°
Liant :	résine acrylique souple
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
Classification AFNOR (P 84-403) :	Classe D3
Classification AFNOR (EN 1062-1) :	G3-E3-V1-W2-A1
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/c) : 40g/l (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/l COV
Aspect du film :	mat
Aspect en pot :	onctueux
Masse volumique à 20°C :	1,34 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	65 % +/- 0,5%
Extrait sec volumétrique :	53 % +/- 0,5%

Conditionnement :

blanc (16L)

Teintes :



+ de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc

Conservation :

24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

SOUPLONIP RENOVATEUR

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé :

SUPPORT	FINITION
Anciens systèmes d'imperméabilité I1 à I4	SOUPLONIP RENOVATEUR (1 couche à 4 m ² /L)

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils longs 20 mm Polyamide texturé (type Rotayl 20 – Rotaplast)



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

