

VOILONIP

Fiche technique - version février 2022

Toile polyester pour entoilage et pontage en travaux d'imperméabilité



DESTINATION

VOILONIP s'applique sur tous fonds traditionnels sains et cohérents du bâtiment, en travaux d'imperméabilité conformément au DTU 42.1 et aux règles professionnelles en vigueur.

PROPRIETES

- Facilité de mise en œuvre
- Bonne résistance
- Aisance du marouflage
- Adapté aux travaux d'imperméabilité

CARACTERISTIQUES

Composition :	Polyester non tissé à filaments continus
Poids de la trame :	50g/m ²
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 6 à 12 heures selon la charge en peinture d'imperméabilité Délai de recouvrement : suivre le mode d'emploi
Conditionnements :	rouleaux de 1m X 25m ou 1m X 50m bandes linéaires de 0,1m X 50m ou 0,2m X 25m
Teintes	Blanc et écru
Conservation :	24 mois à l'abri de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU en vigueur. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ne pas appliquer sur supports humides, condensant ou gelés.

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% ; Hygrométrie relative : < 80%

Mode d'emploi :

En entoilage, **VOILONIP** se pose immédiatement après la pose d'une couche de **SOUPLONIP BASE 9003** appliquée à raison de 450 g/m². Le marouflage s'effectuera soit à la lisseuse, soit au rouleau **SOUPLONIP** peu chargé.

Procéder immédiatement à la mise en place d'une 2^{ème} couche mouillée sur mouillée de **SOUPLONIP BASE 9003** à 450 g/m². En pontage de microfissures **VOILONIP** sera noyé dans les produits de la gamme d'imperméabilité **ONIP : ENDUIT FIBRE 9003, SOUPLONIP 9003, SOUPLONIP MONO.**

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

