

# Color'ONIP

NUANCES LASURES



Nuancier de teintes pour  
protection & décoration  
des bois

Color'ONIP  
RES



# Color'ONIP

NUANCES LASURES



## HYDRAZUR PROTECT

Lasure gel satinée en phase aqueuse microporeuse.

- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Protection anti-UV renforcée
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire

HYDRAZUR PROTECT s'applique en direct sur bois neufs et dérivés, bois décupés, ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état. Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

**APPLICATION**

EN 2 COUCHES À L'INTÉRIEUR

EN 3 COUCHES À L'EXTÉRIEUR

PARTICULIÈREMENT EN FAÇADES SUD ET OUEST (1<sup>ÈRE</sup> COUCHE DILUÉE DE 5 À 10 %)

BROSSE ACRYLIQUE ROULEAU

**CONDITIONNEMENT**

1 LITRE  
3 LITRES  
10 LITRES

**RENDEMENT SUPERFICIEL THÉORIQUE**

12 À 15 m<sup>2</sup>/L

VARIABLE SELON LA NATURE DU BOIS



# Color'ONIP

NUANCES LASURES



## ONIP LASURE HES

Lasure glycérophtalique de finition satinée à haut extrait sec.

- > Sans solvant aromatique
- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Protection anti-UV renforcée
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire

ONIP LASURE H.E.S s'applique en direct sur bois neufs et dérivés, bois décupés, ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état. Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

**APPLICATION**

EN 2 COUCHES À L'INTÉRIEUR

EN 3 COUCHES À L'EXTÉRIEUR

PARTICULIÈREMENT EN FAÇADES SUD ET OUEST

BROSSE GLYCÉRO ROULEAU

**CONDITIONNEMENT**

1 LITRE  
3 LITRES  
10 LITRES

**RENDEMENT SUPERFICIEL THÉORIQUE**


12 À 14 m<sup>2</sup>/L

VARIABLE SELON LA NATURE DU BOIS

LASURES SEMI-OPAQUES



NB 10



NB 07



NB 08



NB 16



NB 09



NB 01



LES COULEURS  
BRANCHÉES



NB 01



NB 11



NB 13



NB 12



NB 14



NB 02

LASURES SEMI-OPAQUES



LES COULEURS  
DÉCOS



NB 24



NB 15



NB 17



NB 25



NB 03




NB 18



NB 23



NB 04



NB 19



NB 22\*



NB 05



NB 20



NB 21



NB 06



LASURES TRANSPARENTES



Incolore



LES ESSENCES BOIS



Chêne Naturel



Chêne Clair



Sapin



Chêne Moyen



Noyer



Chêne Foncé



Palissandre



Buis



LASURES TRANSPARENTES



Teck Naturel



Sapelly



LES ESSENCES NATURELLES



Mahagony



Teck



Olivier



Châtaigner

Toutes les couleurs de ce nuancier sont teintables en machine

Color'ONIP MISE A LA TEINTE

16 teintes transparentes  
25 teintes semi-opaques.



Ebène



L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur [www.onip.com](http://www.onip.com)



L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur [www.onip.com](http://www.onip.com)

### HYDRAZUR PROTECT

**Lasure gélifiée microporeuse en phase aqueuse**

- Très bonne tenue à l'extérieur
- Protection Anti-UV
- Microporeux
- Finition = Satinée
- Intérieur / Extérieur






\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### ONIP LASURE HES

**Lasure haut extrait sec en phase solvant**

- Très bonne tenue à l'extérieur
- Protection Anti-UV
- Microporeux
- Finition = Satinée
- Intérieur / Extérieur



Nos lasures : protection et décoration des boiseries

Ravivez l'aspect de vos boiseries intérieures comme extérieures avec nos lasures.

Ces produits pour bois, matériau vivant, permettent de le laisser respirer tout en le protégeant des agressions tels que l'humidité et les U.V.



Après une préparation adéquate de votre bois, les lasures pénétreront rapidement et s'imprégneront rapidement pour une protection maximale. Leur texture gélifiée facilite l'application en évitant les coulures.

L'aspect et le veinage naturels des bois sont ainsi préservés et sublimés. Vous aurez le choix entre 16 teintes transparentes d'essences bois et 25 teintes semi-opaques pour apporter la touche déco finale à vos boiseries.

Pour choisir une lasure adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte 3 critères :



- > le type de bois (chêne, chataignier...);
- > le type d'ouvrage (poutre, porte, volets...);
- > le type de rendu souhaité (naturel, coloré...)

#### MISE EN LASURE DES BOIS NEUFS TRAITÉS

FAMILLES	PROBLÈMES	REMÈDES	SYSTÈMES	
			PHASE SOLVANT	PHASE AQUEUSE
FEUILLUS	Bois trop foncé Bois avec tannin (chêne)	Décoloration à l'acide oxalique ou à l'eau oxygénée. Rinçage à l'eau		
RÉSINEUX	Remontée de résines (pin, épicéa, mélèze)	Élimination par grattage, nettoyage au solvant aromatique	3 couches d'ONIP LASURE H.E.S	HYDRAZUR PROTECT DILUÉ de 5 à 10% + 2 couches d'HYDRAZUR PROTECT PUR
	Hétérogénéité du bois (red cedar)	Nettoyage au solvant aromatique puis DUREX'ONIP DILUÉ À 20 %		
TROPICAUX	Remontée de résines (teck, doussié)	Élimination par grattage, nettoyage au solvant aromatique		



#### MISE EN LASURE DES BOIS ANCIENS

PROBLÈMES	REMÈDES	SYSTÈMES	
		PHASE SOLVANT	PHASE AQUEUSE
Grisaillement du bois (spécialement résineux, champignons, moisissures)	Élimination par ponçage ou grattage puis produit de traitement adapté		
Écaillage important du vernis ou de la lasure	Remise à nu du bois par décapage, rinçage au solvant (White Spirit), ponçage puis produit de traitement adapté	3 couches d'ONIP LASURE H.E.S	HYDRAZUR PROTECT DILUÉ de 5 à 10% + 2 couches d'HYDRAZUR PROTECT PUR
Écaillage partiel du vernis ou de la lasure	Élimination des parties non adhérentes, ponçage du bois puis produit de traitement adapté		
Bois filandreux, fragile à l'ongle (pourriture molle)	Élimination des parties molles, produit de traitement adapté, puis DUREX'ONIP DILUÉ À 20 %		

Votre distributeur Onip :

Services commerciaux :  
125-127, avenue de Fontainebleau  
94270 Le Kremlin-Bicêtre  
Tél. : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65  
Mail : [contact@onip.com](mailto:contact@onip.com)  
[www.onip.com](http://www.onip.com)  
Laboratoire :  
Tél. : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 20  
Mail : [infotech@onip.com](mailto:infotech@onip.com)  
Dépôt central :  
Tél. : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89  
Mail : [logistique@onip.com](mailto:logistique@onip.com)  
À Hondouville - 27400 Louviers

Les usines de production sont certifiées ISO 9001 version 2015.